

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 59-165465

(43)Date of publication of application : 18.09.1984

(51)Int.Cl. H01L 29/80
H01L 21/20

(21)Application number : 58-038170 (71)Applicant : OKI ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 10.03.1983 (72)Inventor : ISHII YASUHIRO

FUJITA YOSHIMOTO


(54) MANUFACTURE OF SCHOTTKY JUNCTION TYPE COMPOUND SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To perform the increase in a short gate and the minimization of a series resistance between a source and a drain by forming an N+ type conductive layer and a semi-insulating layer by a selective epitaxial growth method on an N type active layer of a window of an insulating film, and forming a lateral growth of the semi-insulating layer on the insulating film.

CONSTITUTION: With an insulating film 13 as a mask an N+ type conductive layer (N+ type layer) 14 and a semi-insulating layer 15 are epitaxially laminated by a selective epitaxial growth method according to an MO-CVD method on an N type active layer 12 of a window of the film 13. The

selective epitaxial growth of this layer 14 is stopped to the degree near the surface of the film 13 of the growth surface, supplied gas flow to a growing reaction system is subsequently controlled, and the selective epitaxial growth of the layer 15 is executed. In this selective epitaxial growth, lateral growths 16, 17 are formed on the film 13, and the selective epitaxial growing conditions are set so that a distance L2 between the lateral growths 16 and 17 becomes desired gate length Lg.



LEGAL STATUS

⑬ 日本国特許庁 (JP)

⑭ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—165465

⑤ Int. Cl.³
H 01 L 29/80
21/20

識別記号

庁内整理番号
7925—5F
7739—5F

⑬ 公開 昭和59年(1984)9月18日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 5 頁)

⑭ ショットキ接合形化合物半導体電界効果トランジスタの製造方法

⑯ 発明者 藤田良基
東京都港区虎ノ門1丁目7番12
号沖電気工業株式会社内

⑰ 特 願 昭58—38170

⑰ 出 願 人 沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門1丁目7番12
号

⑱ 出 願 昭58(1983)3月10日

⑱ 発 明 者 石井康博
東京都港区虎ノ門1丁目7番12
号沖電気工業株式会社内

⑲ 代 理 人 弁理士 菊池弘

明 細 書

1. 発明の名称

ショットキ接合形化合物半導体電界効果トランジスタの製造方法

2. 特許請求の範囲

半絶縁性化合物半導体基板上にn形活性層を設ける工程と、活性域部を被う一方向ソース、ドレイン電極域を開窓した絶縁膜を前記n形活性層上に設け、該絶縁膜の開窓部のn形活性層上にMOCVDによる選択エピタキシャル成長法によりn⁺形導電層および半絶縁性層を形成し、活性域上の絶縁膜上へ横方向へ拡がる半絶縁性層の横方向成長部を形成する工程と、活性域部の絶縁膜を除去した上で、前記横方向成長部端面をマスクとしてショットキ接合ゲート電極を蒸着法によりn形活性層上に形成する工程と、ソース、ドレイン電極部の前記半絶縁性層をn⁺層に置換しオーム性接触電極を設ける工程とを具備することを特徴とするショットキ接合形化合物半導体電界効果トランジスタの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明は半導体装置、特にショットキ接合形化合物半導体電界効果トランジスタの製造方法に関するものである。

(従来技術)

GaAs等の化合物半導体を基板とする電界効果トランジスタは、超高频波・超高速の信号処理に非常に良好な性能を発揮し得ることが知られており、その高性能化のための基本的事項としては、ゲート長の短縮、ソース・ドレイン間の直列附加抵抗の低減等が重要である。しかしながら、従来は、微細構造のショットキ接合ゲート電極の製作、ソース・ドレイン間の短縮、ソース・ドレイン間内でのゲート電極の相対位置関係の精度の確保等の製造上の困難な問題があり、素子の製法に全く新規な発想に基づく飛躍が必要であつた。

第1図は、従来のショットキ接合形化合物半導体電界効果トランジスタの製造方法の一例を具体的に示したものである。

第1図(a)では、半絶縁性GaAs基板1上にn形GaAs活性層2及び n^+ 形GaAs導電層(以下 n^+ 層という)3をエピタキシャル成長で積層し、 n^+ 層3の表面に絶縁膜4を設け、該絶縁膜4にレジスト塗布露光描画法によりショットキ接合ゲート電極を設定するための絶縁膜開窓エッチを行ない、さらに絶縁膜4をマスクとして該開窓部の n^+ 層3の選択エッチを行ない、絶縁膜4をマスクとしてショットキ接合金属の真空蒸着・リフトオフによりショットキ接合ゲート電極5を形成する。第1図(b)では、絶縁膜4を除去した後、 n^+ 層3上にオーム性接触のソース電極6及びドレイン電極7を設ける。以上により電界効果トランジスタが構成される。

しかるに、このような従来の方法では、次のような重大な欠点がある。すなわち、第1図の方法によるゲート電極のセルフアライメント方式では、ゲート電極のゲート長は絶縁膜4の開窓の隙間に等しく、従ってゲート長すなわちゲート電極線幅として例えば $0.5\mu m$ 以下の非常に小さい線幅を

実現しようとする、所望の線幅に等しい露光マスクの製作と露光描画技術が必須であり、工業的な微細造ゲート電極の形成において極めて重大な欠点となつてゐる。

また、第1図の従来の方法においては、n形活性層(n形GaAs活性層2)と n^+ 層3との積層エピタキシャル基板をもとに、 n^+ 層3の選択エッチによりゲート域活性層部を設けるために、 $n-n^+$ 積層境界面での不純物濃度勾配のたれ等の悪影響を含めてn形活性層の厚さ制御に困難性が多い欠点を有する。

さらに、第1図の従来の方法によれば、ソース及びドレインの n^+ 層端面間の距離すなわち実効的なソース・ドレイン間距離は絶縁膜4の開窓の間隙より大きく、かつ n^+ 層3の堀込みエッチ量に支配されており、ソース・ドレイン間距離の最適化設計による素子性能の向上につとて大きな障害になつてゐる。

(発明の目的)

本発明は上記の点に鑑みなされたもので、その

目的は、絶縁膜をマスクとする選択エピタキシャル成長における絶縁膜上への横方向拡がり成長の効果によつて、極めて微細なゲート長を有するショットキ接合ゲート電極をソース及びドレイン電極に対して相対位置関係を自動的に設定して形成できるショットキ接合形化合物半導体電界効果トランジスタの製造方法を提供することにある。

(実施例)

第2図は、本発明のショットキ接合形化合物半導体電界効果トランジスタの製造方法の一実施例を示す図である。この図を参照して本発明の一実施例を詳細に説明する。

第2図(a)の工程では、半絶縁性GaAs基板(半絶縁性化合物半導体基板)11の表面にn形GaAsからなるn形活性層12をエピタキシャル成長法で設ける。

同図(b)の工程では、n形活性層12上に Si_3N_4 等の絶縁膜13を設け、通常の露光描画法によりソース、ドレイン電極域を開窓する絶縁膜エッチを行なう。この工程において、図示の距離 L_1 すなわちソース、ドレイン電極域間に残された絶縁膜

13の線幅は、実効的なソース・ドレイン間距離に等しくなるように設定される。

第2図(c)の工程では、絶縁膜13をマスクとして該絶縁膜13の開窓部のn形活性層12上にMO-CVD法による選択エピタキシャル成長法により n^+ 形導電層(以下 n^+ 層という)14および半絶縁性層15を積層エピタキシャルする。この工程における n^+ 層14の選択エピタキシャル成長は、該成長表面が絶縁膜13の表面にほぼ近似する程度に止め、続いて成長反応系への供給ガス流を制御して半絶縁性層15の選択エピタキシャル成長を実施する。MO-CVD法による化合物半導体のエピタキシャル成長法は、かゝる異種導電層の連続積層成長を制御性よく実施できる点で最も効果的である。この工程における半絶縁性層15の選択エピタキシャルにおいて、本発明の基本的な特徴をなす絶縁膜13上への横方向成長部16、17を形成し、該横方向成長部16、17間の距離 L_2 が所望のゲート長 L_g になるように選択エピタキシャル成長条件を設定する。

第2図(d)の工程では、再度絶縁膜18を設けソース、ドレイン電極部を露光描画・絶縁膜選択エッチにより開窓し、該開窓部の半絶縁性層15の選択掘込みエッチを行ない、該掘込み部にソース、ドレイン電極のための n^+ 層19, 20を選択エピタキシャル成長法で形成する。

第2図(e)の工程では、絶縁膜18, 13を除去した後レジスト膜21を設けて露光描画により半絶縁性層15の横方向成長部16, 17の周辺以外をレジスト膜21で覆い、ショットキ接合ゲート金属の真空蒸着・リフトオフを行なう。したがって、この工程により n 形活性層12上にゲート電極22が形成されるが、そのゲート電極22のゲート長 L_g は、第2図(c)の工程で設けた半絶縁性層15の横方向成長部16, 17が蒸着のマスクとして適用されるために、 $L_g = L_2$ となる。

第2図(f)の工程では、ソース、ドレイン電極金属23, 24を真空蒸着法で設け、熱処理を行ない n^+ 層19, 20に対するオーム性接触電極を形成する。以上でショットキ接合形化合物半導体電

界効果トランジスタが完成する。

(発明の特徴・効果)

以上の一実施例から明らかなように、本発明のショットキ接合形化合物半導体電界効果トランジスタの製造方法の特徴は、ソース・ドレイン間距離相当のマスクを使用して極微細寸法のゲート長を有するゲート電極を、ソース、ドレイン電極に対する相対位置関係を自動的に設定して構成することであり、素子構造の微細化による高性能化に直接的に大きく貢献するものである。すなわち、本発明の実施に当って使用されるマスクの最小線幅(L_1)は、ゲート長(L_g)よりは大きいことは勿論のこと、ソース・ドレイン間距離(L_{sd})に相当した線幅になつている($L_1 = L_{sd} > L_g$)。微細線幅のマスクの製作および露光描画技術は線幅の減少とともに加齢的に困難性が増大する傾向にあり、その工業的な限界を $1\mu m$ とすると、従来のように最小線幅がゲート長に相当する場合($L_1 = L_g$)の短ゲート化の限界は $1\mu m$ 程度となる。これに対して本発明の一実施例においては、

$L_1 = 1.0\mu m$ のマスクを使用して、選択エピタキシャル成長の横方向成長を $0.3\mu m$ に設定すると、 $L_g = 0.4\mu m$ 、 $L_{sd} = 1\mu m$ の極めて微細構造の電界効果トランジスタが構成され、しかもソース・ドレイン間でのゲート電極の相対位置関係がマスク合せなしに自動的に設定される極めて大きな特徴を有する。

上述のような本発明の特徴的な製造方法は、MOCVD法による化合物半導体の選択エピタキシャル成長における絶縁膜上への横方向成長を極めて巧妙に活用したものであり、その基本原理は次のような発明者らによる実験研究結果にもとづくものである。

第3図は、MOCVD法によるGaAs 31の選択エピタキシャル成長における絶縁膜32上への横方向成長の横断面図を示すものであり、(100)面結晶の二つの直交するべき開面の片方の軸方向の横断面を同図(a)に、またその方向と 30.9° 傾いた方向での横断面を同図(b)に示し、その形状は母材結晶の単結晶性を極めて忠実に受け継いだ優

れた単結晶性のもとに非常に正確な面で構成されることが確認された。このようにひさし状に延びた横方向成長結晶形状は、第3図(a), (b)の何れの場合も本発明におけるゲート電極金属のマスクとしてリフトオフを容易にし、かつゲート電極と半絶縁性層との間に適当な空隙を構成するのに有効である。両横方向成長端間の距離は、MOCVD法における供給ガス流量、成長温度、成長時間等の成長条件の制御により極めて高精度に設定可能である。

なお、本発明の一実施例における第2図(c)の工程において、選択エピタキシャル成長の横方向成長部16, 17に半絶縁性層が適用されるが、これは近接に存在するゲート電極に対して電気的な絶縁を確保する目的に加えて、ソース・ゲート間およびドレイン・ゲート間の深遊容量を最小にする目的で形成されるものである。

また、第2図(c)の実施例の工程において、絶縁膜13の開窓部の半導体に対するMOCVD法による選択エピタキシャル成長においては、成長

面が絶縁膜13表面に達した状態では平坦な成長表面が得られることが実験的に確認され、この時点で不純物添加用ガスの供給を制御して半絶縁性層15の成長に切換えることにより半絶縁性層15の横方向成長部16, 17を形成できる。

(発明の説明のまとめ)

以上に詳述したように、本発明のショットキ接合形化合物半導体電界効果トランジスタの製造方法は、特徴的な選択エピタキシャル成長技術を用いて、極めて微細なゲート長のゲート電極をソース・ドレインに対して相対位置関係を自動的に高精度に設定することにより、短ゲート長化とソース・ドレイン間の直列附加抵抗の最小化を達成するものであり、超高周波低雑音増幅器用素子および超高速集積化素子の性能を飛躍的に向上する優れた効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来のショットキ接合形化合物半導体電界効果トランジスタの製造方法の一例を具体的に示す断面図、第2図は本発明のショットキ接合

形化合物半導体電界効果トランジスタの製造方法の一実施例を示す断面図、第3図はMOCVD法によるGaAsの選択エピタキシャル成長における絶縁膜上への横方向成長の状態を示す断面図である。


11…半絶縁性GaAs基板、12…n形活性層、13…絶縁膜、14… n^+ 形導電層(n^+ 層)、15…半絶縁性層、16, 17…横方向成長部、19, 20… n^+ 層、22…ゲート電極、23…ソース電極金属、24…ドレイン電極金属。

特許出願人 沖電気工業株式会社


代理人 弁護士 菊池



第1図



第2図



手続補正書

昭和58年10月19日

特許庁長官若杉和夫殿

1. 事件の表示

昭和58年 特許願第38170号

2. 発明の名称

ショットキ接合形化合物半導体電界効果
トランジスタの製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

(029) 沖電気工業株式会社

4. 代理人

〒105 東京都港区虎ノ門一丁目2番20号 第19階

弁理士 菊池弘

コード第6568号 電話 501-2453(代表)

5. 補正命令の日付 昭和 年 月 日 (自発)

6. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄

7. 補正の内容

~~別紙一通~~

- 1) 明細書2頁18行「ショットキ」を「ショット
キ」と訂正する。



第3図

